

Teljesítménynyilatkozat Száma: TNY-2022/1

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – A szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798-1:2004 visszavont és MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe: **OtolecZ Transzportbeton Kft – 7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.**
Keverőtelep: **7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.**
5. Meghatalmazott képviselő neve, címe: Nincs
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint):
2+ rendszer
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A Cemkut Kft., mint gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0251..... számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	350	420	490	560	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban (MSZ 4798-1:2004 vv.), vegyes tárolással (N/mm²):

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45
14,9	20,3	25,7	31,2	36,6	44,2	52,9

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban (MSZ 4798:2016), vegyes tárolással (N/mm²):

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45
17,4	22,9	28,3	33,7	39,2	46,8	55,5

A beton vízzárósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A beton fagyállósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel


A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

OtolecZ Andrea ügyvezető
(név és beosztás)

Kaposvár, 2022 május 17.
(a kiállítás helye és dátuma)


(aláírás)